

# MAJESTIC DECK STAIN

Produto classificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.4.1.2

## Descrição

Majestic Deck Stain foi especialmente formulado para proteção de decks de madeira e ambientes expostos ao sol e a umidade. Com acabamento impregnante, ele impermeabiliza, oferece tripla proteção UV, não forma película ou filme, possui ação fungicida e alta hidrorrepelência, para deixar seu ambiente protegido e bonito.

## Cores

Cedro

Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicadas.

## Superfícies

Madeiras em geral como decks, pergolados, portas, janelas, paredes e forros de madeira.

## Principais benefícios

Proteção contra sol, chuva e umidade. Alta repelência, tripla proteção UV, ação fungicida e algicida.



## Informações Técnicas

<b>Embalagens</b>	0,9L e 3,6L
<b>Prazo de Validade</b> Embalagem fechada, sem uso	36 meses
<b>Prazo de Validade</b> Após aberta a embalagem	6 meses*
<b>VOC Compostos Voláteis Orgânicos</b>	Máx. 700 g/L
<b>Sólidos por Peso</b>	≥25%
<b>Peso Específico</b>	0,7 a 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ponto de Fulgor</b>	VER FDS

\*Embalagem fechada sem diluição

## Demãos e Secagem

**3 demãos**  
Decks e madeiras resinosas:  
**4 demãos**

**Ao toque: 2h**  
**Entre demãos: 8h**  
**Completa: 24h**  
A 25°C e 60% de umidade

## Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)

0,9L  
Até **19m<sup>2</sup>**  
por demão

3,6L  
Até **75m<sup>2</sup>**  
por demão

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme diluição do produto, técnica de aplicação, absorção da superfície, espessura de aplicação, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Diluição e Ferramentas

**PINCEL**



Pronto para uso

**BONECA / PAD**



Pronto para uso

Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

## Ambiente/Acabamento

**Interno e Externo**  
Acetinado

## Composição

Resina alquídica modificada, pigmentos inorgânicos, absorvedores UV, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, contém fungicida.

## Sistema de Pintura

### Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições abaixo:

Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Com textura e grau de absorção uniformes; Seca, curada, livre de umidade e infiltrações. Não pintar sobre madeira úmida ou verde ou com teor de umidade maior que 15%. Eliminar sujeiras e incrustações aderentes por meio mecânico. O pó originado pelo lixamento da madeira deve ser completamente removido com pano úmido.

Para superfícies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie, realizar a limpeza utilizando uma solução de água clorada a 1% de cloro ativo (mistura de água sanitária com água 1:1), aguardar 60 minutos para a solução agir, lavar para remover a solução e os resíduos, e aguardar a secagem completa para executar a pintura. Em caso de superfícies muito contaminadas com fungos, algas e mofo, repetir este processo após 15 dias para evitar o reaparecimento do problema.

**Madeiras novas:** Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realizar várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira. Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do produto.

**Repintura sobre Stain:** se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muito deteriorada ou descascando, remova com Removedor Renner e corrija a superfície.

Lixar com lixa fina 380/400 após a aplicação da primeira demão, para eliminar as farpas da madeira. Pintar todos os 6 lados do substrato, para garantir a máxima durabilidade.

### Pré-pintura

**Produtos Auxiliares:** O Majestic Deck Stain deve ser aplicado diretamente na madeira.

### Pintura

Após a correta preparação da superfície, aplicar as 3 ou 4 demãos do produto, pronto para uso, sem esticar a aplicação, utilizando pincel, diretamente sobre a madeira e de modo uniforme, sempre no sentido dos veios da madeira, garantindo assim boa penetração nas fibras. Caso a aplicação seja feita com PAD/ boneca, aplicar 1 demão a mais do que o indicado e utilizar pincel nas bordas e locais onde o PAD não alcança.

Passo a Passo:

1. Veja como está o tempo ou previsão do tempo.
2. Lembre-se de proteger tudo que você não deseja pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o produto com uma espátula.
4. Produto pronto para o uso, não dilua.
5. Aplique uma demão e termine uma superfície inteira sempre que começar. Nunca pinte sobre madeira úmida ou verde.
6. Aguarde o tempo de secagem entre demãos, lixe e aplique uma nova demão. Repita o processo com a terceira demão. Verifique se será necessário maior número de demãos, conforme a absorção da madeira.
7. Após o tempo de secagem final, sua pintura estará pronta e linda.

**Depois de pintar:** Limpe as ferramentas com Aguarrás Renner.

**OBS.:** Em determinados tipos de madeiras resinosas, podem ocorrer manchas na superfície, em contato com água ou retardo de secagem, devido ao tanino presente no substrato. Para estes tipos de madeiras, a manutenção da pintura será necessária em menor tempo.

## Recomendações gerais

- Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.

- Utilizar somente produtos recomendados pela empresa para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura.

**Condições climáticas:** Aplicar com temperatura entre 10 e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, marcas de pincel, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.

Não recomendamos efetuar pinturas externamente, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superfícies aquecidas e/ou com incidência direta do sol devem ser evitadas, pois caso contrário poderão ocorrer problemas de falta de aderência, corrugamento, marcas de pincel, manchas de brilho e cor, etc.

Não aplicar em ambientes fechados sem circulação de ar, por questões de segurança, saúde e para que a tinta possa secar/curar adequadamente, sem deixar manchas ou pegajosidade.

Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a aplicação.

embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 36 meses a partir da data de fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado corretamente.

**Condições de armazenamento:** Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a

## Condições de Durabilidade

A PPG garante a integridade do filme aplicado, pelo período de 3 anos, desde que sejam aplicadas 3 demãos do produto, nos 6 lados da madeira, visando impregnação do produto e desde que sejam observadas rigorosamente todas as instruções presentes na embalagem e boletim técnico do produto. Atendidas essas considerações, o Stain não apresentará descascamento. Estão excluídas dessa garantia os problemas decorrentes da qualidade do substrato pintado, o envelhecimento natural e progressivo a que todos os materiais estão submetidos, fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação e contração da superfície, mofo devido à má

preparação do substrato antes da pintura e falta de limpeza e manutenção anual, problemas de engenharia ou projeto. Este produto também não garante o desgaste característico e inerente a qualquer Stain, tais como perda gradativa do brilho e cor em superfícies externas. Essas características, entretanto, não comprometem a proteção e a durabilidade do produto. A garantia limita-se à reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal original da compra, o número do lote e o prazo de validade do produto e seus complementos.

## Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email [sd2@ppg.com](mailto:sd2@ppg.com)

Para informações de segurança, consulte FDS no site [www.tintasrenner-deco.com.br](http://www.tintasrenner-deco.com.br)

**PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.**

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08