

MAJESTIC VERNIZ PU PISOS

Produto classificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.3.1.1 (Brilhante) Tipo 4.3.1.2 (Acetinado)

Descrição

Majestic Verniz PU Pisos é um verniz poliuretânico monocomponente para pisos e escadas de madeira. Sua fórmula de alta qualidade sela, protege, proporciona excelente aparência vitrificada, realça a beleza natural da madeira e proporciona um acabamento extraordinário, deixando seu ambiente muito mais belo e sofisticado. Indicado exclusivamente para interiores.

Cores

Transparente, Incolor.

Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicadas. Não podem ser dosadas cores no Sistema Tintométrico.

Superfícies

Superfícies de madeira em geral. Ideal para pisos e escadas.

Principais benefícios

Alta resistência à abrasão, protege e impermeabiliza, acabamento vitrificado.



Informações Técnicas

Embalagens	0,9L e 3,6L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	36 meses
Prazo de Validade Após abertura da embalagem	6 meses*
Brilho 20° (Brilhante)	Mín. 80 UB
Brilho 60° (Acetinado)	20 UB a 40 UB
VOC Compostos Voláteis Orgânicos	Máx. 600 g/L
Sólidos por Peso	≥40%
Peso Específico	0,8 a 1,1 g/m ³
Ponto de Fulgor	VER FDS

* Embalagem fechada e sem diluição.

Demãos e Secagem



3 demãos



Ao toque: 1h
Entre demãos: 5h
Completa: 18h

A 25°C e 60% de umidade.

Rendimento (m² acabado conforme ABNT NBR 16568)

até

4m²
por Litro



até

16m²
por Galão

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme diluição do produto, técnica de aplicação, absorção da superfície e espessura de aplicação, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Diluição e Ferramentas

PINCEL



Pronto para uso
ou 10% com **Aguarrás Renner**.

ROLO DE ESPUMA



Pronto para uso
ou 10% com **Aguarrás Renner**.

Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Ambiente/Acabamento

Interno

Brilhante ou acetinado

Composição

Resina alquídica uretanizada, aditivos, butanona-oxima, bis(2-etilhexanoato de cobalto), hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. Contém fungicida.

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições abaixo:

Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Com textura e grau de absorção uniformes; Seca, curada, livre de umidade e infiltrações. Não pintar sobre madeira úmida ou verde ou com teor de umidade maior que 15%. Eliminar sujeiras e incrustações aderentes por meio mecânico. O pó originado pelo lixamento da madeira deve ser completamente removido com pano úmido.

Para superfícies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie, realizar a limpeza utilizando uma solução de água clorada a 1% de cloro ativo (mistura de água sanitária com água 1:1), aguardar 60 minutos para a solução agir, lavar para remover a solução e os resíduos, e aguardar a secagem completa para executar a pintura. Em caso de superfícies muito contaminadas com fungos, algas e mofo, repetir este processo após 15 dias para evitar o reaparecimento do problema.

Madeiras novas: Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realizar várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira. Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do produto.

Repintura: Se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muito deteriorada ou descascando, remova com Remove-dor Renner e corrija a superfície.

Lixar com lixa fina 380/400 após a aplicação da primeira demão, para eliminar as farpas da madeira.

Pré-pintura

Na preparação e na pré-pintura os seguintes produtos podem ser utilizados:

Majestic Isolante para madeira: utilizado em madeiras resinosas.

Pintura

Após a correta preparação da superfície, aplicar 3 demãos do produto, diretamente sobre a madeira e de modo uniforme, em camadas finas, sempre no sentido dos veios da madeira.

Passo a Passo:

1. Veja como está o tempo ou previsão do tempo.
2. Lembre-se de proteger tudo que você não deseja pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o produto com uma espátula.
4. Faça a diluição conforme recomendação indicada na seção Diluição e Ferramentas deste Boletim Técnico.
5. Aplique uma demão e termine uma superfície inteira sempre que começar. Nunca pinte sobre madeira úmida ou verde.
6. Após o tempo de secagem entre demãos, lixe para eliminar farpas e então proceda com a aplicação de uma nova demão. Repita o processo com a terceira demão. Verifique se será necessário maior número de demãos, conforme a absorção da madeira.
7. Após a pintura de pisos, recomenda-se aguardar 72 horas para trafegar.

Depois de pintar: Limpe as ferramentas com Aguarrás Renner.

OBS.: Em determinados tipos de madeiras resinosas, podem ocorrer manchas na superfície ou retardo de secagem, devido ao tanino presente no substrato.

Recomendações gerais

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.
- Utilizar somente produtos recomendados pela empresa para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura.

Condições climáticas: Aplicar com temperatura entre 10 e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, marcas de rolo/pincel, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.

Não recomendamos efetuar pinturas, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superfícies aquecidas e/ou com incidência direta do sol devem ser evitadas, pois caso contrário poderão ocorrer problemas de falta de aderência, corrugamento, marcas de rolo/ pincel, manchas de brilho e cor, etc.

Não aplicar em ambientes fechados sem circulação de ar, por questões de segurança, saúde e para que a tinta possa secar/curar adequadamente, sem deixar manchas ou pegajosidade.

Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a aplicação.

Condições de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 36 meses a partir da data de fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado corretamente.

Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sd2@ppg.com. Para informações de segurança, consulte FDS no site www.tintasrenner-deco.com.br

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08

Químico Responsável: Cláudia Ferrari Pilz | CRQ 05302090 – 5ª Região